SOUDAL

Műszaki adatlap

Aquafix

Termékleírás

A Aquafix egy plaszto-elasztikus, egykomponensű tömítőanyag, amely kopolimereken alapul.



Tulajdonságok

- Kristálytiszta formula
- Könnyen alkalmazható
- Oldószer bázisú
- Nagyon jó tapadás sok anyagon
- Kikeményedés után átfesthető
- Korlátozott UV-álló

Alkalmazások

- Javítás az ereszcsatornák, lefolyócsövek szivárgásához.
- Sürgősségi javítások végrehajtása, még esőben is.
- Tömítőanyag repedéseknél és illesztéseknél.

Műszaki adatok

Bázis	Sztirol-akrilát
Állag	Paszta
Kötési rendszer	Fizikai szárítás
Bőrképződés	ca. 10 percek
Sűrűség	ca. 0.95 g/ml
Legnagyobb megengedett torzulás	ca. 10 %
Kötés utáni zsugorodás	ca. 20%
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C → +30°C
Hőállóság	-20°C → +90°C

Lábjegyzet: A hámozási idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az aljzat típusától függően változhat.

Szubsztrátok

- Felület állapota
  A felületnek szilárdnak, tisztának, száraznak vagy enyhén nedvesnek, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Felület típusok
  Aquafix jól tapad a következő felületekhez: minden általános építőanyag. Javasoljuk, hogy minden felületen végezzen előzetes tapadási és kompatibilitási próbát.

Alkalmazási mód

- Alkalmazás
  Vigye fel a terméket kézi, pneumatikus vagy elektromos kinyomópisztollyal.
- Tisztítás
  Friss állapotában tisztítsa meg lakkbenzinnel vagy Swipex tisztítókendővel közvetlenül használat után (kötés előtt előtt).
- Befejezési módszer
  Bőrképződés előtt Finishing Solution segítségével.

Soudal Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2 (Budaörsi Ipari Park 1. - Soudal épület)
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com belfold@soudal.hu

Aquafix

- Javítás
  Javítás saját anyagával.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiéniát. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.
Veszélyes. Tartsa be a használatra vonatkozó óvintézkedéseket.

Csomagolás/Logisztika

Szín: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.
Kiszerelés: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.
Szavatossági idő: 12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz tárolóhelyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és aljzatok sokfélesége, valamint a rajtunk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállók rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.

Soudal Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2 (Budaörsi Ipari Park 1. - Soudal épület)
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com belfold@soudal.hu