TERMÉKISMERTETŐ

SAMOTT LISZT

Csomagolás
2/1 PE tasakban 12 db/gyűjtőzsák
5/1 PE tasakban 5 db/gyűjtőzsák

Gyártja
Klorid Vegyi- és Műanyagipari Zrt.
4150 Püspökladány, Község dűlő 1.
Tel/fax: 06 54/451-308, 06 54/451-420
E-mail: klorid@externet.hu
Web: www.klorid.hu

Erősen égetett durva szemcsésre őrölt tűzálló anyag.
A samott liszt alkalmas kandallók, tűzhelyek, cserépkályhák égésterének bélelésére. Fő funkciója a kályhacsempékben a csempe porozitásának kialakítása, amely a cserép hőtartó képességét biztosítja, valamint az általában zsírosabb anyag sovány ítása azaz feldolgozhatósága. Pl. öntés, préselés illetve mázazhatóság biztosítása.

Használat
A samott lisztet nátron-vízüveg oldattal pasztaszerű anyaggá keverjük úgy, hogy mindig a folyadékot adagoljuk a száraz anyaghoz (1 kg száraz samott liszthez kb. 3-4 dl vízüveg oldat szükséges). A jól kikevert paszta 60 percig dolgozható fel. Az aljzatnak szilárdnak, por- és piszok szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A keverék kb. 48 óra alatt szilárdul meg.
A szilárd anyag kialakulásához 30% agyag hozzáadása szükséges (kályhákban, kandallókban 850-900^{0}C-on alakul ki a végleges kötés).
A felhasználásra kerülő nátron-vízüveg oldat lúgos kémhatású, ezért kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

Összetétel
Al_2O_3 ~38%
SiO_2 ~57%
Fe_2O_3 ~2,8%
CaO+MgO ~1,2%
Szemcseméret: 0-3 mm

Tárolás
Száraz helyen minőségét korlátlanul megőrzi.